



ni el aire.

Se apagará en los puntos de obra dentro de albercas, cuando sean doce horas antes de su empleo, de modo que quede reducida al estado de pasta firme.

6.^a El mortero común se compondrá de una parte de cal apagada en pasta por dos de arena en seco.

La mezcla de las materias se hará sobre un tablado, empleando la menor cantidad de agua posible, y no se considerará bien hecha la mezcla hasta que no se pueda distinguir la arena de la cal.

La pasta que se forme tendrá la consistencia necesaria para que se sostenga sin correr cuando se la levante con la pala.

7.^a La piedra para las manjosterías procederá de las inmediatas canteras situadas en el cabero de San Cristóbal.

8.^a Los ladrillos que han de emplearse en estas obras procederán, el ordinario para las verdugadas que van en los muros, será de los mejores hornos de la Condomina, y el ladrillo cortado en mesa para la coronación de los muros será del Palmar, y sus dimensiones de 0,28 metros de longitud por 0,14